

CORINDON BLANC WSK

Abrasif

DÉCOUVREZ LE CORINDON BLANC WSK !

Caractéristiques:

- Couleur: blanc
- Point de fusion: 2050°C
- Dureté: 21 kN/mm²
- Structure de cristal: α - Al₂O₃; trigonal
- Densité absolue: 3.96g/cm³
- Force de fracture compacte: 58 N

Applications spécifiques:

En raison de sa pureté et de ses excellentes propriétés, TREIBACHER ALODUR SWSK, WSK ET ZWSK est particulièrement recommandé pour des travaux de précision.



- Rectification superficielle de types d'acier alliés et non alliés
- Rectification cylindrique intérieure
- Rectification par fluage CD d'aciers alliés et d'alliages de nickel
- Rectification de roues dentées
- Rectification de filets

Type de Grains Disponible:

TREIBACHER ALODUR SWSK, WSK ET ZWSK sont disponibles dans les grains 12 à 240*, conformément aux normes de tamisage FEPA / ISO et ANSI en vigueur. Ils sont également disponibles en micro-grains - tailles F 230 à F 1200 (WSK) et F 230 à F 2000 (ZWSK).

Le Corindon Blanc WSK répondra à tous vos besoins de traitement de surface.

Pour plus d'informations et prix:

- **Corindon Blanc WSK : Nous consulter**